

AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE

Verarbeitungsfertige Leicht Spachtelmasse



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN

- Renovierung der gestrichenen Aussen Wände.
- Nivellierung und Glättung von Fassaden un Aussen Wänden.
- Füllen von kleinen Löchern bis 5 mm.
- Direktes Glätten auf Fliesen in Feuchträumen im Innenbereich (Küchen, Bädern, Duschen, usw).

EIGNUNGSBEWERTUNG JE NACH UNTERGRUND

Von 1 für geeignet bis 3 für sehr geeignet

UNTERGRUND	Eignung
Innenraum - Absorbierend	
Beton, Zement und Kalkmörtel	3
Porenbeton, Betonblöcke, Kalksteinblöcke	3
Keramikziegel	3
Gibskartonplatten, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte	3
Mörtel und Gips	3
Zement und Faserzementplatten	3
Mattlack	3
Naturstein, Steinverkleidung	3
Holz, Speerholz, Spanplatte	3
Innenraum - Nicht absorbierend	
Alte Satin Beläge/Glasuren	3
Alte Anstriche auf Ölbasis, Punkte auf Lösungsmittelbasis	3
Streueffekt, dekorative Acrylbeschichtungen	3
Glasfaser-Wandverkleidungen, bemalt oder nicht bemalt	3
Keramikfliesen, Glasmosaik, Glasuntergründe	3
Glatter Beton	3
Außenbereich	
Bemalte Fassaden	3
Externer Acrylputz	3
Geflieste Fassaden	3
Feuchte Untergründe	-
Untergründe, die einer konstanten Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind	-

EIGENSCHAFTEN

- Feiner und weniger absorbierend Oberfläche als Zementbasis Produkte für einen grösseren Farbertrag.
- Ausgezeichnete Anwendungseigenschaften bei Handauftrag.
- Schnelle Trocknung und einfach schleifbar.
- Ausgezeichnete Haftfestigkeit auch auf nicht saugende Untergründe wie Fliesen, Glattbeton, gestrichenen Fassaden, usw.
- Wasser-, Feuchtigkeits-, und Witterungsbeständigkeit.
- Widerstandsfähig gegenüber Pilzen und Mikroorganismen.
- Durchlässig für Wasserdampf.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	
Art	Paste
Zusammensetzung	Wasser, Füllstoffe, Bindemittel, Zusatzstoffe usw.
Farbe	Hellgrau
Korngröße	< 200 µm
Dichte	1.2 g/cm ³
Anwendung	
Temperatur	5-35 °C
Werkzeug	Kelle, Schaufel, Spachtel, Airless-Gerät
Schichtdicke	5 mm
Arbeitszeit	kein Limit
Trocknungszeit (23°C - 65% HR)	12 h/mm
Verbrauch	1,20 kg/m ² /mm
Überstreichbar	Nach kompletter Trockung
Innenraum /Außenraum	Innenraum /Außenraum

VERPACKUNG

Code	Verpackung	Einheiten/Karton	Palette
70079-001	Eimer 10 L	-	44 Eimer

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Auf trockenem Untergrund anwenden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett, Wachs oder anderen Substanzen sein, die eine ordnungsgemäße Haftung der Spachtelmasse behindern. Lose oder schlecht haftende Teile von Putz, Mörtel, alten Anstrichen usw. entfernen. Zur Aushärtung schwacher und kalkhaltiger Untergründe DELTAFIX oder eine andere Festigungsgrundierung auftragen. Saugende Untergründe bei Bedarf mit FIXACRYL oder einer anderen stabilisierenden Grundierung behandeln, um die Oberflächenaufnahme zu verringern. Alle mit Schimmel und/oder Algen kontaminierten Bereiche müssen gründlich gereinigt und anschließend mit FUNGISTOP oder einem anderen Anti-Schimmel-Produkt behandelt werden. Metallteile mit BEISSIER CHAMELEON oder einer anderen Korrosionsschutzgrundierung schützen. Tiefe Löcher und größere Risse mit AGUAPLAST SUPER REPAIR füllen. Dynamische Risse mit AGUAPLAST FIBRA oder FLEX FILL reparieren und abdichten. Generell gilt, dass die Untergründe den lokalen Standards angepasst werden sollten. Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, eine Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um Eignung, Verträglichkeit und Anwendungsbedingungen festzustellen. Die Verwendung von alkalibeständigem Netz

empfiehlt sich zur Verstärkung besonderer Stellen wie Strukturfugen, Verbindungen zwischen Materialien unterschiedlicher Beschaffenheit, Fensterrahmen, Stürze usw. Beim Abdecken von glasierten Fliesen oder Glasmosaik empfiehlt sich die Verwendung von Glasfasergewebe. Das Gewebe durch Andrücken mit der Kelle in die frische erste Schicht einbetten und glätten. Überlappen Sie das Netz um 5 cm. Nach dem Trocknen eine zweite Schicht auftragen, um ein glattes Finish zu erzielen.

ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Paste. Von Hand mit Edelstahlkelle, Spachtel oder Flächenspachtel auftragen. "Spritzbar mit Airless-Maschine (Mindestfördermenge 5 l/min – Düse bis 5,31). Für die Anwendung ist weder Sieb noch Filter erforderlich. Befolgen Sie zur Reinigung die Anweisungen des Maschinenherstellers. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sorgen Sie bei Arbeiten in Innenräumen für Belüftung, um einen ordnungsgemäßen Trocknungsprozess zu gewährleisten. Kann mit jeder Art von Farbe, Deckanstrich, Tapete usw. überstrichen werden. Sobald die Oberfläche trocken ist, können dekorative Endanstriche aufgetragen werden.

WARNHINWEISE, LAGERUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

WARNHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C auftragen.
Nicht auf Untergründen auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Vor extremen Temperaturen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern. Garantierte Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr. Die beste Qualität ist in der ungeöffneten Originalverpackung garantiert. Das Herstellungsdatum kann auf der Verpackung abgelesen und/oder aus der Chargennummer YDDD## geschlossen werden. Beispiel: Chargen-Nr. 314401 = 24. Mai 2023 (144/365). Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen. Offene Packungen sollten möglichst schnell verbraucht werden.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konsultieren Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter www.beissier.com. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Haut und Augen. Bei längerem Kontakt wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Vermeiden Sie beim Schleifen das Einatmen von Partikeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ENTSORGUNGSVERFAHREN

Entsorgen Sie Abfälle und Reste gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Paste darf nicht in die Kanalisation geworfen werden. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Recycelte und zu 100 % recycelbare Verpackung.



ANWENDBARE NORMEN UND ZERTIFIKATE

Anwendbare normen:

Klassifizierung nach EN 16566 (G3S2V2W2A0C0R0)

Notiz: Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.