

# AGUAPLAST EXPRESS

Schnelltrocknender Innenspachtel



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

### ANWENDUNGEN

- Füllen von Löchern und Rissen bis 50 mm ohne Schrumpfung.
- Direkte Renovierung von nicht Saugenden Untergründen wie alte Farbuntergründen, geflieste Wänden, ...
- Renovierung auf feuchten Untergründen wie Küchen, Badern, Kellern, usw.
- Glättung und Nivellierung von Wänden.

### EIGNUNGSBEWERTUNG JE NACH UNTERGRUND Von 1 für geeignet bis 3 für sehr geeignet

UNTERGRUND	Eignung
<b>Innenraum - Absorbierend</b>	
Beton, Zement und Kalkmörtel	3
Porenbeton, Betonblöcke, Kalksteinblöcke	3
Keramikziegel	3
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte	3
Mörtel und Gips	-
Zement und Faserzementplatten	3
Mattlack	3
Naturstein, Steinverkleidung	3
Holz, Speerholz, Spanplatte	2
<b>Innenraum - Nicht absorbierend</b>	
Alte Satin Beläge/Glasuren	3
Alte Anstriche auf Ölbasis, Punkte auf Lösungsmittelbasis	3
Streueffekt, dekorative Acrylbeschichtungen	3
Glasfaser-Wandverkleidungen, bemalt oder nicht bemalt	3
Keramikfliesen, Glasmosaik, Glasuntergründe	3
Glatter Beton	3
<b>Außenbereich</b>	
Bemalte Fassaden	-
Externer Acrylputz	-
Geflieste Fassaden	-
Feuchte Untergründe	3
Untergründe, die einer konstanten Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind	-

### EIGENSCHAFTEN

- “Express” Trocknung: Kann schon 3 Stunden nach dem Auftragen geschliffen und gestrichen werden.
- Füllkapazität bis 50 mm, ohne zu schrumpfen.
- Nass auf Nass anwendbar.
- Einfaches Anmachen und leicht schleifbar.

### TECHNISCHE DATEN

Produkt	
Art	Pulver
Zusammensetzung	Zement, Füllstoffe, Bindemittel, Zusatzstoffe usw.
Farbe	Weiß
Korngröße	< 100 µm
Dichte	Dichte: 1.2 g/cm <sup>3</sup> Dichte in Pulverform: 0.8 g/cm <sup>3</sup>
pH	Paste: 11 nach 24h: 9

### Anwendung

Temperatur	5-30 °C
Werkzeug	Kelle, Schaufel, Spachtel
Mischungsverhältnis	0,45 L / 1kg
Schichtdicke	50 mm
Arbeitszeit	45'
Trocknungszeit (23°C - 65% HR)	3h
Verbrauch	1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Überstreichbar	3h
Innenraum /Außenraum	Innenraum

### VERPACKUNG

Code	Verpackung	Einheiten/Karton	Palette
70219-002	Karton 1 kg	10	63 Kartons
70219-001	Karton 4 kg	4	28 Kartons
70219-004	Sack 15 kg	-	48 Säcke

## VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

### UNTERGRUND VORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett, Wachs oder anderen Substanzen sein, die eine ordnungsgemäße Haftung der Spachtelmasse behindern. Lose oder schlecht haftende Teile von Putz, Mörtel, alten Anstrichen usw. entfernen. Zur Aushärtung schwacher und kalkhaltiger Untergründe DELTAFIX oder eine andere Festigungsgrundierung auftragen. Saugende Untergründe bei Bedarf mit FIXACRYL oder einer anderen stabilisierenden Grundierung behandeln, um die Oberflächenaufnahme zu verringern. Alle mit Schimmel und/oder Algen kontaminierten Bereiche müssen gründlich gereinigt und anschließend mit FUNGISTOP oder einem anderen Anti-Schimmel-Produkt behandelt werden. Metallteile mit BEISSIER CHAMELEON oder einer anderen Korrosionsschutzgrundierung schützen. Dynamische Risse mit AGUPLAST FIBRA oder FLEX FILL reparieren und abdichten. Generell gilt, dass die Untergründe den lokalen Standards angepasst werden sollten. Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, eine Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um Eignung, Verträglichkeit und Anwendungsbedingungen festzustellen. Beim Abdecken von glasierten Fliesen oder Glasmosaik empfiehlt sich die Verwendung von Glasfasergewebe. Das Gewebe durch

Andrücken mit der Kelle in die frische erste Schicht einbetten und glätten. Überlappen Sie das Netz um 5 cm. Nach dem Trocknen eine zweite Schicht auftragen, um ein glattes Finish zu erzielen.

### ANWENDUNG

Verwenden Sie zum Mischen des Produkts sauberes Wasser, einen Behälter und Werkzeuge. Mischen Sie im Verhältnis 0,45 L Wasser / 1 kg Pulver. Gießen Sie das Pulver nach und nach unter Rühren in das Wasser, bis eine gleichmäßige, klumpenfreie Paste entsteht. Das Produkt ist sofort einsetzbar. Die Paste bleibt ca. 45 Minuten verarbeitbar. bei 20 °C. Hohe Temperaturen verkürzen die Arbeitszeit, kalte Temperaturen können die Arbeitszeit verlängern. Rühren Sie nicht um, sobald die Abbindung begonnen hat. Nach Beginn der Aushärtung weder Wasser noch Pulver hinzufügen. Um ein Schrumpfen zu vermeiden, geben Sie nicht zu viel Wasser hinzu. Von Hand mit Edelstahlkelle, Spachtel oder Flächenspachtel auftragen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sorgen Sie bei Arbeiten in Innenräumen für Belüftung, um einen ordnungsgemäßen Trocknungsprozess zu gewährleisten.

## WARNHINWEISE, LAGERUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

### WARNHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 30 °C auftragen.

Nicht auf Untergründen auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Vor extremen Temperaturen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern. Garantierte Haltbarkeitsdauer: Säcke 1 Jahr / Karton 3 Jahr. Die beste Qualität ist in der ungeöffneten Originalverpackung garantiert. Das Herstellungsdatum kann auf der Verpackung abgelesen und/oder aus der Chargennummer YDDD## geschlossen werden. Beispiel: Chargen-Nr. 314401 = 24. Mai 2023 (144/365). Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen. Offene Packungen sollten möglichst schnell verbraucht werden.

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konsultieren Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter [www.beissier.com](http://www.beissier.com). Zementhaltiges Produkt. Vermeiden Sie

direkten Kontakt mit Haut und Augen. Bei längerem Kontakt wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Vermeiden Sie beim Schleifen das Einatmen von Partikeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### ENTSORGUNGSVERFAHREN

Entsorgen Sie Abfälle und Reste gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Das Pulver muss gesammelt, dicht in Säcken verschlossen und auf zugelassenen Deponien entsorgt werden. Paste darf nicht in die Kanalisation geworfen werden. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Recycle und zu 100 % recycelbare Verpackung. Material aus verantwortungsvollen Quellen.



## ANWENDBARE NORMEN UND ZERTIFIKATE

### Anwendbare normen:

Klassifizierung nach EN 16566 (G3S2V0W0A0C0R0)

Klassifizierung nach EN-13963

### Zertifikate:



**Notiz:** Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.