

AGUAPLAST UNIVERSAL MIX

Verarbeitungsfertige Leicht Spachtelmasse



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN

- Nivellierung und Endbearbeitung von Oberflächen.
- Renovierung der gestrichenen Wänden.
- Füllen kleiner Löcher und Risse bis 5 mm mit minimaler Schrumpfung.
- Gipskartonplatten: Füll- und Feinfügenspachtel, hochqualitative Vollflächen-Glätten von Gipskartonplatten.

EIGNUNGSBEWERTUNG JE NACH UNTERGRUND Von 1 für geeignet bis 3 für sehr geeignet

UNTERGRUND	Eignung
Innenraum - Absorbierend	
Beton, Zement und Kalkmörtel	3
Porenbeton, Betonblöcke, Kalksteinblöcke	3
Keramikziegel	3
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte	3
Mörtel und Gips	3
Zement und Faserzementplatten	3
Mattlack	3
Naturstein, Steinverkleidung	3
Holz, Speerholz, Spanplatte	2
Innenraum - Nicht absorbierend	
Alte Satin Beläge/Glasuren	nach dem schleifen
Alte Anstriche auf Ölbasis, Punkte auf Lösungsmittelbasis	nach dem schleifen
Streuereffekt, dekorative Acrylbeschichtungen	3
Glasfaser-Wandverkleidungen, bemalt oder nicht bemalt	3
Keramikfliesen, Glasmosaik, Glasuntergründe	-
Glatter Beton	2

VERPACKUNG

Code	Verpackung	Einheiten/Karton	Palette
70081-002	Eimer 4 L	4	36 Kartons
70081-001	Eimer 10 L	-	44 Eimer

EIGENSCHAFTEN

- Leicht und einfach anwendbar, ohne Kraftaufwand.
- Schnelle Trocknung.
- Leicht zu schleifen.
- Mechanisch anwendbar mit Airlessgeräten.
- Ausgezeichnete Haftung auf dem Untergrund, auch bei Anstrichen mit satinerter Oberfläche, gestrichenen oder nicht gestrichenen Beschichtungen mit Fasermatten.
- Anwendbar in Schichten bis zu 5 mm ohne aufzureißen. Minimale Schrumpfung.
- Klassifizierung nach EN -13963: Typ 3A.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	
Art	Paste
Zusammensetzung	Wasser, Füllstoffe, Bindemittel usw.
Farbe	Weiß
Korngröße	< 200 µm
Dichte	Dichte in Pulverform: 1.2 gr/cc Frisch gemixte Pastendichte: 1.1 gr/cc
Anwendung	
Temperatur	5-35 °C
Werkzeug	Kelle, Schaufel, Spachtel
Schichtdicke	5 mm
Arbeitszeit	kein Limit
Trocknungszeit (23°C - 65% HR)	12h/mm
Verbrauch	1,20 kg/m2/mm
Überstreichbar	Nach kompletter Trocknung
Innenraum /Außenraum	Innenraum

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

UNTERGRUND VORBEREITUNG

Auf trockenem Untergrund anwenden. Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Staub, Fett, Wachs oder anderen Substanzen sein, die eine ordnungsgemäße Haftung der Spachtelmasse behindern. Lose oder schlecht haftende Teile von Putz, Mörtel, alten Anstrichen usw. entfernen. Zur Aushärtung schwacher und kalkhaltiger Untergründe DELTAFIX oder eine andere Festigungsgrundierung auftragen. Saugende Untergründe bei Bedarf mit FIXACRYL oder einer anderen stabilisierenden Grundierung behandeln, um die Oberflächenaufnahme zu verringern. Alle mit Schimmel und/oder Algen kontaminierten Bereiche müssen gründlich gereinigt und anschließend mit FUNGISTOP oder einem anderen Anti-Schimmel-Produkt behandelt werden. Metallteile mit BEISSIER CHAMELEON oder einer anderen Korrosionsschutzgrundierung schützen. Tiefe Löcher und größere Risse mit AGUAPLAST UNIVERSAL PRO / EXPRESS füllen. Dynamische Risse mit AGUAPLAST FIBRA oder FLEX FILL reparieren und abdichten. Generell

gilt, dass die Untergründe den lokalen Standards angepasst werden sollten. Im Zweifelsfall wird dringend empfohlen, eine Testanwendung auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um Eignung, Verträglichkeit und Anwendungsbedingungen festzustellen.

ANWENDUNG

Gebrauchsfertige Paste. Von Hand mit Edelstahlkelle, Spachtel oder Flächenspachtel auftragen. "Spritzbar mit Airless-Maschine (Mindestfördermenge 5 l/min – Düse bis 5,31). Für die Anwendung ist weder Sieb noch Filter erforderlich. Befolgen Sie zur Reinigung die Anweisungen des Maschinenherstellers. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sorgen Sie bei Arbeiten in Innenräumen für Belüftung, um einen ordnungsgemäßen Trocknungsprozess zu gewährleisten. Kann mit jeder Art von Farbe, Deckanstrich, Tapete usw. überstrichen werden. Sobald die Oberfläche trocken ist, können dekorative Endanstriche aufgetragen werden.

WARNHINWEISE, LAGERUNG, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

WARNHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C auftragen.
Nicht auf Untergründen auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Nicht auf glasierten Oberflächen (Fliesen, Mosaik usw.) auftragen.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Vor extremen Temperaturen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt lagern. Garantierte Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr. Die beste Qualität ist in der ungeöffneten Originalverpackung garantiert. Das Herstellungsdatum kann auf der Verpackung abgelesen und/oder aus der Chargennummer YDDD## geschlossen werden. Beispiel: Chargen-Nr. 314401 = 24. Mai 2023 (144/365). Nach Gebrauch ordnungsgemäß verschließen. Offene Packungen sollten möglichst schnell verbraucht werden.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Konsultieren Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter www.beissier.com. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Haut und Augen. Bei längerem Kontakt wird das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille empfohlen. Vermeiden Sie beim Schleifen das Einatmen von Partikeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ENTSORGUNGSVERFAHREN

Entsorgen Sie Abfälle und Reste gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Paste darf nicht in die Kanalisation geworfen werden. Wenn ein Recycling nicht möglich ist, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Recycelte und zu 100 % recycelbare Verpackung. Material aus verantwortungsvollen Quellen.



ANWENDBARE NORMEN UND ZERTIFIKATE

Anwendbare normen:

Klassifizierung nach EN 16566 (G3S2V0W0A0C0R0)
Klassifizierung nach EN-13963:2005

<p>10 B.0110 EN 13963:2005</p>	<p>AGUAPLAST UNIVERSAL MIX ADVANCED Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen. Typ 3A. Brandverhalten - A2 s1 d0</p>
--	---

Zertifikate:



Notiz: Die in diesem Informationsblatt gemachten Angaben sind Produktbeschreibungen. Es handelt sich um allgemeine auf Erfahrungswerten und Tests beruhende Informationen, die nicht für die konkrete Verwendung repräsentativ sein sollen. Diese Angaben können keine Grundlage für einen Umtausch sein. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung. Diese Angaben sind ohne Gewähr und können jederzeit ohne vorige Ankündigung geändert werden.