



Enduit extra fin de lissage et finition, en poudre

- **Finition extra fine**
- **Temps de travail 24 heures**
- **Facile à préparer, utiliser et poncer**

DOMAINES D'APPLICATION

Supports absorbants intérieurs: plâtre, plaque de plâtre, plaques de plâtre, enduits, peinture plastique, ciment, béton, bois, etc.:

- Préparation finale pour mise en peinture de grandes surfaces intérieures, en obtenant une finition parfaitement lisse et très fine.

QUALITÉS ET AVANTAGES

- Poudre blanc extra fin. Obtention d'une surface parfaitement fine et une finition excellente pour mise en peinture.
- Temps d'utilisation très long: La pâte peut être utilisée pendant 24 heures.
- Excellente dureté et cohésion. Grande adhérence.
- Réduit l'absorption du support et la consommation de peinture.
- Facile à préparer, appliquer et poncer.

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

1. **Support** : Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Consolider ou humidifier les supports très absorbants. Isoler et protéger les parties métalliques avec une couche de primaire anticorrosion. Ne pas appliquer sur supports sujets à humidité constante.
2. **Application** : Malaxer 1 Kg de poudre dans 0,5 L d'eau, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Peut s'utiliser d'immédiat. Cette pâte peut être utilisée pendant 24 heures à 20°C.
3. **Outils** : Truelle ou spatule. Nettoyer les outils à l'eau.
4. **Conservation** : En emballage d'origine bien fermé à l'abri du soleil, du gel et de l'humidité, minimum 12 mois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit

Classification	EN 16566: C2S2V0W0A0C0RB
Emballage	Sac 5 – 15 – 25 Kg
Présentation	Poudre
Couleur	Blanc. Admet les colorants universels
Odeur	Parfum de lavande
Liant	Polymères solubles en phase aqueuse
Densité	aprox. 0,70 gr/cm ³
Granulométrie	< 100µ (très fine)

Application

Température	5 à 30°C
Rendement	±1,1 Kg poudre x m ² x mm d'épaisseur
Proportion poudre/eau	1 Kg poudre - 0,5 L eau
Temps de travail	24 heures
Temps de séchage (23°C – 65% humidité)	30 minutes en couche de 0,2 mm 24 heures en couche de 2 mm
Mise en peinture	Après séchage
Épaisseur par couche	2 mm
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après utilisation

Élimination

Se reporter à la fiche de données de sécurité correspondante.

CONSERVATION

Bien fermé, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes

CONDITIONNEMENT

Code Produit	70501-002	70501-001	70501-003
Conditionnement	Sac 5 kg	Sac 15kg	Sac 25 kg
Palettisation	140 sacs	48 sacs	40 sacs



Beissier, S.A.U

Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errentería
Tel: (34) 902 100 250 - (34) 943 344 070 Fax: (34)902 100 249
beissier@beissier.es / www.beissier.com

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un essai préalable réalisé sur l'ensemble des supports: l'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de réaliser tous les tests nécessaires dus à une modification possible d'un des paramètres et de vérifier que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.